



Tabule skla 1	PLANICLEAR (3 mm) PVB standard (1 x 0,38 mm) PLANICLEAR (3 mm)
---------------	--

Dutina 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm
----------	---------------------------------

Tabule skla 2	PLANITHERM XN PLANICLEAR (4 mm)
---------------	------------------------------------

AKUTERM SKLO a.s.  
Kamil Konečný  
Václavské nám. 66  
110 00 Praha  
Česká republika  
+420 387 240 510  
+420 602 408 760  
info@akuterm.cz

výroba izolačních skel



### SVĚTELNÉ

CIE (15-2004)

Přenos světla (TL %)	81 %
Venkovní odraz (RLe %)	11 %
Vnitřní (RLi %)	12 %



### SOLÁRNÍ FAKTORY

EN410 (2011-04)

Solární faktor (g)	0,61
Koeficient stínění (SC)	0,70



### INTERPRETACE BAREV

CIE (15-2004)

Prostupnost (Ra)	97,7
Odrazivost (Ra)	96,5



### ENERGETICKÉ FAKTORY

EN410 (2011-04)

Přenos (Te)	56 %
Odrazivost (Ree)	23 %
Vnitřní (Rei)	27 %
Pohltivost (AE1)	16 %
Pohltivost (AE2)	5 %



### PŘENOS TEPLA

EN673 (2011-04)

Ug  
0° související s vertikální pozicí



### VÝROBNÍ VELIKOSTI

Nominální tloušťka	26,4 mm
Hmotnost	25 kg/m <sup>2</sup>



### AKUSTIKA

EN12758

Akustické hodnoty dle EN 12758 a od notifikovaného orgánu  
Rw(C;Ctr) = 34(-1;-5) dB