



Tabule skla 1 PLANICLEAR (6 mm)

Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%) / 12 mm

Tabule skla 2 PLANITHERM XN
PLANICLEAR (4 mm)

AKUTERM SKLO a.s.
Kamil Konečný
Václavské nám. 66
110 00 Praha
Česká republika
+420 387 240 510
+420 602 408 760
info@akuterm.cz

výroba izolačních skel



SVĚTELNÉ

CIE (15-2004)

Přenos světla (TL %)	81 %
Venkovní odraz (RLe %)	11 %
Vnitřní (RLi %)	12 %



SOLÁRNÍ FAKTORY

EN410 (2011-04)

Solární faktor (g)	0,64
Koeficient stínění (SC)	0,74



INTERPRETACE BAREV

CIE (15-2004)

Prostupnost (Ra)	97,7
Odrazivost (Ra)	96,4



ENERGETICKÉ FAKTORY

EN410 (2011-04)

Přenos (Te)	58 %
Odrazivost (Ree)	26 %
Vnitřní (Rei)	27 %
Pohltivost (AE1)	10 %
Pohltivost (AE2)	6 %



PŘENOS TEPLA

EN673 (2011-04)

Ug	1,3 W/m ² .K
----	-------------------------

0° související s vertikální pozicí



VÝROBNÍ VELIKOSTI

Nominální tloušťka	22,0 mm
Hmotnost	25 kg/m ²



AKUSTIKA

EN12758

Akustické hodnoty dle EN 12758 od nenotifikovaného orgánu	Rw(C;Ctr) = 33(-1;-4) dB
---	--------------------------