

Tabule skla 1	PLANICLEAR (3 mm) PVB standard (2 x 0,38 mm) PLANICLEAR (3 mm)
---------------	--

Dutina 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm
----------	---------------------------------

Tabule skla 2	PLANITHERM XN PLANICLEAR (6 mm)
---------------	------------------------------------

AKUTERM SKLO a.s.  
Kamil Konečný  
Václavské nám. 66  
110 00 Praha  
Česká republika  
+420 387 240 510  
+420 602 408 760  
info@akuterm.cz

výroba izolačních skel

 **SVĚTELNÉ** CIE (15-2004)

Přenos světla (TL %)	80 %
Venkovní odraz (RLe %)	11 %
Vnitřní (RLi %)	12 %

 **SOLÁRNÍ FAKTORY** EN410 (2011-04)

Solární faktor (g)	0,60
Koeficient stínění (SC)	0,69

 **INTERPRETACE BAREV** CIE (15-2004)

Prostupnost (Ra)	97,4
Odrazivost (Ra)	96,5

 **ENERGETICKÉ FAKTORY** EN410 (2011-04)


Přenos (Te)	54 %
Odrazivost (Ree)	21 %
Vnitřní (Rei)	25 %
Pohltivost (AE1)	18 %
Pohltivost (AE2)	6 %

 **PŘENOS TEPLA** EN673 (2011-04)

Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>.K  
0° související s vertikální pozicí

 **VÝROBNÍ VELIKOSTI**

Nominální tloušťka	28,8 mm
Hmotnost	31 kg/m <sup>2</sup>

 **AKUSTIKA** EN12758

Simulované akustické hodnoty Rw(C;Ctr) = 34(-2;-5) dB