



Tabule skla 1	PLANICLEAR (4 mm) PVB standard (2 x 0,38 mm) PLANICLEAR (4 mm)
---------------	--

Dutina 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm
----------	---------------------------------

Tabule skla 2	PLANITHERM XN PLANICLEAR (4 mm)
---------------	------------------------------------

AKUTERM SKLO a.s.
Kamil Konečný
Václavské nám. 66
110 00 Praha
Česká republika
+420 387 240 510
+420 602 408 760
info@akuterm.cz

výroba izolačních skel



SVĚTELNÉ

CIE (15-2004)

Přenos světla (TL %)	80 %
Venkovní odraz (RLe %)	11 %
Vnitřní (RLi %)	12 %



SOLÁRNÍ FAKTORY

EN410 (2011-04)

Solární faktor (g)	0,59
Koeficient stínění (SC)	0,68



INTERPRETACE BAREV

CIE (15-2004)

Prostupnost (Ra)	97,4
Odrazivost (Ra)	96,4



ENERGETICKÉ FAKTORY

EN410 (2011-04)

Přenos (Te)	54 %
Odrazivost (Ree)	20 %
Vnitřní (Rei)	27 %
Pohltivost (AE1)	21 %
Pohltivost (AE2)	5 %



PŘENOS TEPLA

EN673 (2011-04)

Ug
0° související s vertikální pozicí



VÝROBNÍ VELIKOSTI

Nominální tloušťka	28,8 mm
Hmotnost	31 kg/m ²



AKUSTIKA

EN12758

Akustické hodnoty dle EN 12758 a od notifikovaného orgánu
Rw(C;Ctr) = 37(-2;-6) dB