

Tabule skla 1	PLANICLEAR (4 mm) PVB standard (4 x 0,38 mm) PLANICLEAR (4 mm)
---------------	--

Dutina 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm
----------	---------------------------------

Tabule skla 2	PLANITHERM XN PLANICLEAR (4 mm)
---------------	------------------------------------


AKUTERM SKLO a.s.
Kamil Konečný
Václavské nám. 66
110 00 Praha
Česká republika
+420 387 240 510
+420 602 408 760
info@akuterm.cz

výroba izolačních skel

 **SVĚTELNÉ** CIE (15-2004)
Přenos světla (TL %) 80 %
Venkovní odraz (RLe %) 11 %
Vnitřní (RLi %) 12 %


 **SOLÁRNÍ FAKTORY** EN410 (2011-04)
Solární faktor (g) 0,58
Koeficient stínění (SC) 0,67

 **INTERPRETACE BAREV** CIE (15-2004)
Prostupnost (Ra) 97,4
Odrazivost (Ra) 96,6

 **ENERGETICKÉ FAKTORY** EN410 (2011-04)
Přenos (Te) 53 %
Odrazivost (Ree) 18 %
Vnitřní (Rei) 27 %
Pohltivost (AE1) 24 %
Pohltivost (AE2) 5 %

 **PŘENOS TEPLA** EN673 (2011-04)
Ug 1,1 W/m².K
0° související s vertikální pozicí

 **VÝROBNÍ VELIKOSTI**
Nominální tloušťka 29,5 mm
Hmotnost 32 kg/m²

 **AKUSTIKA** EN12758
Akustické hodnoty dle EN 12758 a od notifikovaného orgánu Rw(C;Ctr) = 36(-1;-5) dB