


Tabule skla 1	PLANICLEAR (6 mm) COOL-LITE SKN 176
Dutina 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm
Tabule skla 2	PLANICLEAR (4 mm)


AKUTERM SKLO a.s.
Kamil Konečný
Václavské nám. 66
110 00 Praha
Česká republika
+420 387 240 510
+420 602 408 760
info@akuterm.cz

výroba izolačních skel

	SVĚTELNÉ	CIE (15-2004)
	Přenos světla (TL %)	70 %
	Venkovní odraz (RLe %)	13 %
	Vnitřní (RLi %)	15 %


	SOLÁRNÍ FAKTORY	EN410 (2011-04)
	Solární faktor (g)	0,37
	Koeficient stínění (SC)	0,43

	INTERPRETACE BAREV	CIE (15-2004)
	Prostupnost (Ra)	96,0
	Odrazivost (Ra)	84,1

	ENERGETICKÉ FAKTORY	EN410 (2011-04)
	Přenos (Te)	35 %
	Odrazivost (Ree)	37 %
	Vnitřní (Rei)	42 %
	Pohltivost (AE1)	27 %
	Pohltivost (AE2)	1 %

	PŘENOS TEPLA	EN673 (2011-04)
	Ug	1,0 W/m ² .K
	0° související s vertikální pozicí	

	VÝROBNÍ VELIKOSTI	
	Nominální tloušťka	26,0 mm
	Hmotnost	25 kg/m ²

	AKUSTIKA	EN12758
	Akustické hodnoty dle EN 12758 a od notifikovaného orgánu	Rw(C;Ctr) = 35(-1;-5) dB