



Tabule skla 1 PLANICLEAR (6 mm)

Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%) / 12 mm

Tabule skla 2 PLANITHERM XN
PLANICLEAR (6 mm)

AKUTERM SKLO a.s.
Kamil Konečný
Václavské nám. 66
110 00 Praha
Česká republika
+420 387 240 510
+420 602 408 760
info@akuterm.cz

výroba izolačních skel



SVĚTELNÉ

CIE (15-2004)

Přenos světla (TL %) 81 %
Venkovní odraz (RLe %) 11 %
Vnitřní (RLi %) 12 %



SOLÁRNÍ FAKTORY

EN410 (2011-04)

Solární faktor (g) 0,64
Koeficient stínění (SC) 0,74



INTERPRETACE BAREV

CIE (15-2004)

Prostupnost (Ra) 97,3
Odrazivost (Ra) 96,3



ENERGETICKÉ FAKTORY

EN410 (2011-04)

Přenos (Te) 57 %
Odrazivost (Ree) 26 %
Vnitřní (Rei) 26 %
Pohltivost (AE1) 10 %
Pohltivost (AE2) 7 %



PŘENOS TEPLA

EN673 (2011-04)

Ug 1,3 W/m².K
0° související s vertikální pozicí



VÝROBNÍ VELIKOSTI

Nominální tloušťka 24,0 mm
Hmotnost 30 kg/m²



AKUSTIKA

EN12758

Simulované akustické hodnoty Rw(C;Ctr) = 29(-1;-4) dB