

Tabule skla 1	PLANICLEAR (3 mm) PVB standard (2 x 0,38 mm) PLANICLEAR (3 mm) PLANITHERM XN
---------------	---

Dutina 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm
----------	---------------------------------

Tabule skla 2	PLANICLEAR (4 mm)
---------------	-------------------

Dutina 2	ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm
----------	---------------------------------


Tabule skla 3	PLANITHERM XN PLANICLEAR (4 mm)
---------------	------------------------------------

AKUTERM SKLO a.s.
Kamil Konečný
Václavské nám. 66
110 00 Praha
Česká republika
+420 387 240 510
+420 602 408 760
info@akuterm.cz

výroba izolačních skel

 **SVĚTELNÉ** CIE (15-2004)
Přenos světla (TL %) 73 %
Venkovní odraz (RLe %) 14 %
Vnitřní (RLi %) 14 %


 **SOLÁRNÍ FAKTORY** EN410 (2011-04)
Solární faktor (g) 0,50
Koeficient stínění (SC) 0,58

 **INTERPRETACE BAREV** CIE (15-2004)
Prostupnost (Ra) 96,3
Odrazivost (Ra) 93,9

 **ENERGETICKÉ FAKTORY** EN410 (2011-04)
Přenos (Te) 45 %
Odrazivost (Ree) 26 %
Vnitřní (Rei) 32 %
Pohltivost (AE1) 22 %
Pohltivost (AE2) 3 %
Pohltivost (AE3) 4 %

 **PŘENOS TEPLA** EN673 (2011-04)
Ug 0,6 W/m².K
0° související s vertikální pozicí

 **VÝROBNÍ VELIKOSTI**
Nominální tloušťka 46,8 mm
Hmotnost 36 kg/m²

 **AKUSTIKA** EN12758
Simulované akustické hodnoty Rw(C;Ctr) = 35(-2;-6) dB